

【褐色溶融アルミナ研削材 A】

TAIHO KOSAN CO., LTD

弊社取扱い商品の褐色溶融アルミナ A は、品質管理、特に粒形（嵩比重）管理を徹底した砥粒です。

1. 販売粒度 #14, #16, #20, #24, #30, #36, #46, #60, #80, #100, #120, #150, #180, #220

2. 品質特性 1) 化学組成（#24 代表値）

Al ₂ O ₃	TiO ₂	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	MgO	Etc.
96.05	2.59	0.75	0.12	0.18	0.31

- 2) 外観色 ブラウン

- 3) 真比重 (g/cm³) 3.96

- 4) ヌーブ硬度 (kg/mm²) 2000

- 5) 嵩比重規格 (g/cm³)

粒度	中央値	粒度	中央値
# 14	1.96	# 60	1.75
# 16	1.95	# 80	1.68
# 20	1.94	#100	1.65
# 24	1.93	#120	1.63
# 30	1.91	#150	1.61
# 36	1.87	#180	1.59
# 46	1.80	#220	1.58

3. 包装 正味 25kg 紙袋入り
正味 1,000kg フレコンバック入り

大朋興産株式会社

709-0432 岡山県和気郡和気町大中山 1325-10

TEL:0869(92)9011

FAX:0869(93)3287